



POLYASTONE

18.12.2023 | VERSIJA 1

Unikāls UV stabils saistvielas materiāls akmens paklāju veidošanai uz horizontālām virsmām

PRIEKŠROCĪBAS

- 100% UV stabilitāte
- Lietojams zemā temperatūrā (+5 °C)
- Ilgs kalpošanas laiks
- staigājams pēc 6h
- Lietojams marmora un upes akmeņu sistēmās
- High mechanical resistance
- Sala noturīgs pēc sacietēšanas

SPECIFIKĀCIJA

Iespējamie pielietojumi:

Akmens paklāju ieklāšana uz horizontālām virsmām. Var izmantot automašīnu piebraucamajiem ceļiem. Piemērots visu veidu akmentiņiem - upes un marmora. Piemērots gaišiem marmora toņiem ārtelpās.

Ierobežojumi:

Akmentiņu pildvielām jābūt sausām. Maksimālais relatīvais mitrums var sasniegt 60%, ūdens vai augsts relatīvais mitrums ievērojami samazina saistvielas iestrādes laiku.

Iepakojumi:

Mazumtirdzniecība 1,25 kg;
Vairumtirdzniecība 12,5 kg, 30 kg

Uzglabāšana:

24 mēnešus no ražošanas datuma, uzglabājot temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, oriģinālajā iepakojumā, ēnainā vietā. Atvērto iepakojumu izlietot pēc iespējas ātrāk (saistviela reaģē ar mitrumu).

IESTRĀDES INSTRUKCIJA

Virsmas sagatavošana:

Pamatnei jābūt sausai un nestspējīgai. Jebkuras plaisas un bedres jāaizpilda ar TopFiller epoksīda hermētiķi. Pamatnei jābūt tīrai no putekļiem, netīrumiem, atdalījušām daļām, vecās krāsas un tauku/eļļas traipiem. Pirms uzklāšanas virsma jānoslīpē un jāizsūc ar putekļsūcēju.

Pirms akmens paklāja uzklāšanas pamatne jānogruntē ar TopFix grunti vai TopFix Rapid

Materiāla iestrāde:

Rūpīgi samaisiet sastāvdaļu A ar sastāvdaļu B vismaz 2-3 minūtes. Ielejiet sajaukto maisījumu (A + B) sagatavotajā sausajā pildvielā, maisot saistvielu ar pildvielu vismaz 2-3 minūtes (visiem akmeņiem jābūt pārklātiem ar saistvielu). Ielejiet sagatavoto materiālu uz sagatavotās virsmas un izlīdziniet. Izlīdzināšanu veiciet plakānu metāla špaktelļāpstiņu cieši piespiežot materiālu un līdzinot to vairākas reizes.

Uzklāt uz sacietējušas gruntskrāsas ne vēlāk kā 48 stundas pēc sacietēšanas.

Lietot atcetonu vai attaukotāju S 6006 (TOPSTONE) to lai attīrītu lāpstiņas..

Uzmanību:

Augsta gaisa mitruma dēļ saistvielas iestrādes laiks ievērojami samazinās. Uzklāšanas un sacietēšanas laikā PolyStone nedrīkst nonākt tiešā saskarē ar ūdeni un citām ķīmiskām vielām. Pamatne nedrīkst saturēt ūdenī šķīstošas vielas (sāļus, šķīdinātājus). Pievērsiet uzmanību rasas punktam, gaisa un pamatnes temperatūrai jābūt vismaz +3 °C augstākai par rasas punktu.

Drošība: Skatīt drošības datu lapas PolyStone A komponents, B komponents.

Iestrādes dati

Jaukšanas attiecība A : B	1,6 : 1
Patēriņš	1.25 kg saistviela uz 25 kg akmeņu
Iestrādes laiks	30 min pie +20 °C
Pilnībā slogojams	pēc 4h pie +20 °C
Saķere ar betonu	≥ 1,5 MPa
Iestrādes temperatūra	+5 °C līdz +30 °C
Sataigājams	Pēc 6h pie +20 °C

TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442, Hranice, 753 01
Czech Republic
+420 580 582580 | info@topstone.cz
stavebnichemie.topstone.cz
ISO 9001, ISO 14001

Slovak Republic
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone-sk.sk
stavebnachemia.topstone-sk.sk

Latvija
SIA PROCOAT
"Pakaviņi", Ēdoles pagasts, Kuldīgas
novads, LV-3310
+371 25689787 | info@procoat.lv
PROCOAT.LV

Šajā dokumentā ietvertā informācija un dati ir apkopoti, balstoties uz mūsu labākajām zināšanām un pieredzi. Ja mūsu produkti tiek izmantoti saskaņā ar mūsu ieteiktajām procedūrām ar materiāliem, kuriem tie paredzēti, bojājumi vai nolietošāns nerodas. Tomēr materiāls, pielietošāns tehnika un darba un ekspluatācijas apstākļi nav mūsu kontrolē, tāpēc mūsu ieteikumi ir vispārīgi derīgi un nevar tikt izmantoti kā atbildības pamats.