



# PURSTONE ONE VITAL

24.05.2024 | VERSIJA 1

Vienkomponenta poliuretāna saistviela virsmas atjaunošanai ar lielisku UV stabilitāti

## PRIEKŠROCĪBAS

- Lieliska UV stabilitāte
- Augsta ķīmiskā noturība
- Ilgs kalpošanas laiks
- Lietošanai iekštelpās un ārā

## SPECIFIKĀCIJA

### Iespējamie pielietojumi:

Akmeņu paklāju revitalizācijai uz horizontālām virsmām gan ārtelpās, gan iekštelpās. Piemērots visu veidu pildvielām – upju oļiem un marmora akmentiņiem. Piemērots gaišiem marmora toņiem izmantošanai ārtelpās. Piemērots akmens paklāju revitalizācijai ap sālsūdens peldbaseiniem. Piemērots oriģinālās saistvielas – EpoStone un PurStone One – revitalizācijai.

### Ierobežojumi:

Pildvielai jābūt sausai. Mitra pildviela var izraisīt saistvielas putošanu. Pirms revitalizējošā pārklājuma uzklāšanas virsmai jābūt notīrītai, brīvai no putekļiem, netīrumiem un taukiem. Pievērst uzmanību saistvielas patēriņam!

### Iepakojumi:

Mazumtirdzniecība 1kg

### Uzglabāšana:

12 mēneši no ražošanas datuma, uzglabājot temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, oriģinālajā iepakojumā, noēnotā vietā. Atvērto iepakojumu izmantot pēc iespējas ātrāk (saistviela reaģē ar mitrumu).

# IESTRĀDES INSTRUKCIJA

## Virsmas sagatavošana:

No pamatnes noņemt netīrumus un nesaistītās daļas un notīrīt to ar augstspiediena iekārtu. Tauku traipus vai citu ķīmisko piesārņojumu noņemt ar acetonu un stingru birsti. Atkārtot darbību, līdz visa virsma ir rūpīgi notīrīta. Acetonu nekādā gadījumā nedrīkst liet tieši uz virsmas! Ļaut notīrītajai virsmai nožūt 2–3 dienas.

## Materiāla iestrāde:

Saistvielu rūpīgi sakratīt vismaz 2 minūtes. Sakratīto saistvielu ieliet sagatavotajā krāsas vanniņā. Materiālu uzklāt ar rullīti vai otu. Nekādā gadījumā neļejiet materiālu uz akmentiņiem. Patēriņš uz 1 m<sup>2</sup> ir 0,2 kg/m<sup>2</sup>.

### Uzmanību:

PurStone One Vital nedrīkst nonākt tiešā saskarē ar ūdeni vai citām ķīmiskām vielām uzklāšanas un sacietēšanas laikā. Mitrums būtiski ietekmē sacietēšanas procesu. Pievērst uzmanību rasas punktam – gaisa un pamatnes temperatūrai jābūt vismaz par +3 °C augstākai nekā rasas punkts.

**Drošība:** Skatīt drošības datu lapas Purstone One Vital

### Iestrādes dati

Patēriņš	0,2 kg/m <sup>2</sup>
Iestrādes laiks	30 min pie +20 °C
Pilnībā slogojams	4d pie +20 °C
Saķere ar betonu	≥ 1,5 MPa
Iestrādes temperatūra	+10 °C līdz +30 °C
Sataigājams	Pēc 25h pie +20 °C

**TOPSTONE s.r.o.**  
Družstevní 442, Hranice, 753 01  
Czech Republic  
+420 580 582580 | info@topstone.cz  
[stavebnichemie.topstone.cz](mailto:info@topstone.cz)  
ISO 9001, ISO 14001

Slovak Republic  
**TOPSTONE Slovensko s.r.o.**  
prevádzka Vrbovská cesta 123  
921 01 Piešťany  
+421 918 459 563 | info@topstone-sk.sk  
[stavebnachemia.topstone-sk.sk](mailto:info@topstone-sk.sk)

Latvija  
**SIA PROCOAT**  
"Pakaviņi", Ēdoles pagasts, Kuldīgas  
novads, LV-3310  
+371 25689787 | info@procoat.lv  
**PROCOAT.LV**

Šajā dokumentā ietvertā informācija un dati ir apkopoti, balstoties uz mūsu labākajām zināšanām un pieredzi. Ja mūsu produkti tiek izmantoti saskaņā ar mūsu ieteiktajām procedūrām ar materiāliem, kuriem tie paredzēti, bojājumi vai nolietojšanās nerodas. Tomēr materiāls, pielietojšanas tehnika un darba un ekspluatācijas apstākļi nav mūsu kontrolē, tāpēc mūsu ieteikumi ir vispārīgi derīgi un nevar tikt izmantoti kā atbildības pamats.