



PURSTONE ONE WALL

30.10.2023 | VERSIJA 4

UV noturīga poliuretāna saistviela sienu sistēmām.

PRIEKŠROCĪBAS

- 2 vienā (grunts ir saistvielas sastāvdaļa).
- Uzklāšana uz vertikālām virsmām
- Augsta ūdens un ķīmiskā noturība.
- Uzklāšana neierobežotā augstumā.
- Lietošanai iekštelpās un ārā
- 100 % UV noturība.

SPECIFIKĀCIJA

Iespējamie pielietojumi:

Var izmantot uz dažāda veida pamatnēm vertikālām virsmām. Paredzēts lietošanai ārtelpās (kāpnes, sienas, cokoli, mūri, kolonnu remonts u. c.). Iespējama uzklāšana ārā apstākļos ar gaišiem pildvielu toņiem. Iespējama uzklāšana ar marmora akmentiņu frakciju 2–4 mm, 4–7 mm, kā arī ar upes oļiem frakcijā 2–5 mm.

Ierobežojumi:

Materiāls nav piemērots uzklāšanai ar upes oļiem frakcijā 4–8 mm

Iepakojumi:

Mazumtirdzniecības iepakojums: 2 kg + 0,26 kg piedevas, šis daudzums paredzēts 1 pildvielas iepakojumam.

Vairumtirdzniecības iepakojums: 10 kg + 1,3 kg piedevas, šis daudzums paredzēts 5 pildvielas iepakojumiem.

Uzglabāšana:

6 mēneši, uzglabājot temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, oriģinālajā iepakojumā, noēnotā vietā. Atvērto iepakojumu izmantot pēc iespējas ātrāk (saistviela reaģē ar mitrumu).

IESTRĀDES INSTRUKCIJA

Virsmas sagatavošana:

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stingrai un nestspējīgai (spiedes stiprība min. 20 MPa). Pamatnei jābūt brīvai no putekļiem, netīrumiem, vaļīgām daļām, vecas krāsas un tauku/eļļas traipiem. Pirms uzklāšanas virsmu noslīpēt un izsūkt ar putekļsūcēju. Pamatne jānogruntē ar pašu saistvielu, un pildvielu ar saistvielu jāuzklāj uz mitras grunts.

Materiāla iestrāde grunts slānim:

Nosvērt A: 800 g poliuretāna saistvielas plastmasas spainī, pievienot 80 g "miltus"(B: 10 % piedevas no saistvielas). Maisīt šo maisījumu ar zema ātruma maisītāju (maks. 400 apgr./min) 2 minūtes (līdz izveidojas pastveida balta masa bez kunkuļiem). Sagatavoto maisījumu (grunti) uzklāt ar otu, rullīti vai špakteļlāpstiņu pēc iespējas plānākā kārtā, bet tā, lai tā būtu blīva. **A:B 800:80**

Kad uz virsmas uzklāta grunts, var uzklāt akmens paklāja kārtu. Akmens paklājs jāuzklāj uz "mitras" (nesacietējušas) grunts ne vēlāk kā 50 minūšu laikā pēc pašas grunts uzklāšanas.

Materiāla iestrāde akmens paklājam:

Iebērt 25 kg akmens pildvielas sagatavotā atbilstoša tilpuma spainī, pievienot pildvielai 1,2 kg poliuretāna saistvielas un rūpīgi samaisīt ar zema ātruma maisītāju (maks. 400 apgr./min) 3 minūtes (visiem akmentiņiem jābūt pārklātiem ar saistvielu). Sagatavotajam maisījumam pievienot 0,18 kg (180 g) "miltus" un maisīt ar zema ātruma maisītāju (400 apgr./min) 2 minūtes. Maisījumam jābūt kompakam – akmentiņiem jābūt salīpušiem kopā. **A:B:C 25kg : 1,2kg : 0,18kg**

Sagatavoto un sabiezināto saistvielas un pildvielas maisījumu ar nerūsējošā tērauda špakteļlāpstiņu uzklāt uz vertikālās virsmas, kas ir pārklāta ar grunts kārtu. Špakteļlāpstiņa stingri jāpiespiež, lai nodrošinātu labu maisījuma saķeri ar vertikālo virsmu. Uzklāšanas laikā špakteļlāpstiņu noslaucīt ar šķīdinātāju S6006 vai acetonu, lai virsmu varētu kvalitatīvi nolīdzināt. Maisījuma apstrādes laiks ir 50 minūtes no sajaukšanas brīža.

Uzmanību:

AUzmanību:

Iepakojumā esošā mitruma dēļ uz maisījuma virsmas uzglabāšanas laikā var izveidoties pārklājums, taču tas nav kaitīgs, un zem tā esošo materiālu drīkst izmantot.

Drošība:

Skatīt drošības datu lapas PurStone One Wall un PurStone One Wall Plug.

UZMANĪBU! MITRUMS PILDVIELĀ VAR IZRAISĪT MATERIĀLA PUTOŠANU.

VIENMĒR STRĀDĀT AR IZŽĀVĒTU PILDVIELU! PIEVĒRST UZMANĪBU PILDVIELAS PARTIJĀM!

Uzklāt uz sacietējušas gruntskrāsas ne vēlāk kā 48 stundas pēc sacietēšanas.
Lietot acetonu vai attaukotāju S 6006 (TOPSTONE) to lai attīrītu lāpstiņas..

Iestrādes dati

Iestrādes laiks	30 min pie +20 °C
Pilnībā slogojams	pēc 2 dienām pie +20 °C
Tilpummasa	1,10 kg/l
Cohezija	≥ 0,3 MPa

TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442, Hranice, 753 01
Czech Republic
+420 580 582580 | info@topstone.cz
stavebnichemie.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

Slovak Republic
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone-sk.sk

stavebnachemia.topstone-sk.sk

Latvija
SIA PROCOAT
"Pakaviņi", Ēdoles pagasts, Kuldīgas
novads, LV-3310
+371 25689787 | info@procoat.lv

PROCOAT.LV

Šajā dokumentā ietvertā informācija un dati ir apkopoti, balstoties uz mūsu labākajām zināšanām un pieredzi. Ja mūsu produkti tiek izmantoti saskaņā ar mūsu ieteiktajām procedūrām ar materiāliem, kuriem tie paredzēti, bojājumi vai nolietošānās nerodas. Tomēr materiāls, pielietošanas tehnika un darba un ekspluatācijas apstākļi nav mūsu kontrolē, tāpēc mūsu ieteikumi ir vispārīgi derīgi un nevar tikt izmantoti kā atbildības pamats.