



# PURSTONE

18.12.2023 | VERSIJA 1

UV izturīga poliuretāna saistviela akmens paklāju veidošanai uz horizontālām virsmām

## PRIEKŠROCĪBAS

- Lieliska UV stabilitāte
- Izturība pret laikapstākļiem
- Lietošanai iekštelpās un ārā
- Lietot sistēmās ar marmora un upes oļiem

## SPECIFIKĀCIJA

### Iespējamie pielietojumi:

Akmens paklāju ieklāšana uz horizontālām virsmām.  
Piemērots visu veidu pildvielām – upes un marmora.  
Piemērots gaišiem marmora toņiem ārtelpās.  
Piemērots mazāk noslogotām vietām – celiņiem, balkoniem.

### Ierobežojumi:

Akmentiņiem jābūt sausiem. Mitri akmentiņi var izraisīt saistvielas putošanos.  
Materiāls ir elastīgs un tāpēc nav piemērots lielām punktveida slodzēm.

### Iepakojumi:

Mazumtirdzniecība 1,25 kg;  
Vairumtirdzniecība 30 kg

### Uzglabāšana:

24 mēnešus no ražošanas datuma, uzglabājot temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, oriģinālajā iepakojumā, ēnainā vietā. Atvērto iepakojumu izlietot pēc iespējas ātrāk (saistviela reaģē ar mitrumu).

# IESTRĀDES INSTRUKCIJA

## Virsmas sagatavošana:

Pamatnei jābūt sausai un nestspējīgai. Jebkuras plaisas un bedres jāaizpilda ar TopFiller epoksīda hermētiķi. Pamatnei jābūt tīrai no putekļiem, netīrumiem, atdalījušām daļām, vecās krāsas un tauku/eļļas traipiem. Pirms uzklāšanas virsma jānoslīpē un jāizsūc ar putekļsūcēju.

**Pirms akmens paklāja uzklāšanas pamatne jānogruntē ar TopFix grunti vai TopFix Rapid**

## Materiāla iestrāde:

Rūpīgi samaisiet sastāvdaļu A ar sastāvdaļu B vismaz 2-3 minūtes. Ielejiet sajaukto maisījumu (A + B) sagatavotajā sausajā pildvielā, maisot saistvielu ar pildvielu vismaz 2-3 minūtes (visiem akmeņiem jābūt pārklātiem ar saistvielu). Ielejiet sagatavoto materiālu uz sagatavotās virsmas un izlīdziniet. Izlīdzināšanu veiciet plakānu metāla špaktelļāpstiņu cieši piespiežot materiālu un līdzinot to vairākas reizes.

Uzklāt uz sacietējušas gruntskrāsas ne vēlāk kā 48 stundas pēc sacietēšanas.

Lietot atcetonu vai attaukotāju S 6006 (TOPSTONE) to lai attīrītu lāpstiņas..

### Uzmanību:

Augsta gaisa mitruma dēļ saistvielas iestrādes laiks ievērojami samazinās. Uzklāšanas un sacietēšanas laikā PolyStone nedrīkst nonākt tiešā saskarē ar ūdeni un citām ķīmiskām vielām. Pamatne nedrīkst saturēt ūdenī šķīstošas vielas (sāļus, šķīdinātājus). Pievērsiet uzmanību rasas punktam, gaisa un pamatnes temperatūrai jābūt vismaz +3 °C augstākai par rasas punktu.

**Drošība:** Skatīt drošības datu lapas PolyStone A komponents, B komponents.

### Iestrādes dati

Jaukšanas attiecība A : B	1,6 : 1
Patēriņš	1.25 kg saistviela uz 25 kg akmeņu
Iestrādes laiks	30 min pie +20 °C
Pilnībā slogojams	pēc 4h pie +20 °C
Saķere ar betonu	≥ 1,5 MPa
Iestrādes temperatūra	+5 °C līdz +30 °C
Sataigājams	Pēc 6h pie +20 °C

**TOPSTONE s.r.o.**  
Družstevní 442, Hranice, 753 01  
Czech Republic  
+420 580 582580 | info@topstone.cz  
**stavebnichemie.topstone.cz**  
**ISO 9001, ISO 14001**

Slovak Republic  
**TOPSTONE Slovensko s.r.o.**  
prevádzka Vrbovská cesta 123  
921 01 Piešťany  
+421 918 459 563 | info@topstone-sk.sk  
**stavebnachemia.topstone-sk.sk**

Latvija  
**SIA PROCOAT**  
"Pakaviņi", Ēdoles pagasts, Kuldīgas  
novads, LV-3310  
+371 25689787 | info@procoat.lv  
**PROCOAT.LV**

*Šajā dokumentā ietvertā informācija un dati ir apkopoti, balstoties uz mūsu labākajām zināšanām un pieredzi. Ja mūsu produkti tiek izmantoti saskaņā ar mūsu ieteiktajām procedūrām ar materiāliem, kuriem tie paredzēti, bojājumi vai nolietošānās nerodas. Tomēr materiāls, pielietošānās tehnika un darba un ekspluatācijas apstākļi nav mūsu kontrolē, tāpēc mūsu ieteikumi ir vispārīgi derīgi un nevar tikt izmantoti kā atbildības pamats.*