



PURSTONE VITAL

21.05.2024 | VERSIJA 1

Poliuretāna atjaunojošs pārklājums ar izcilu UV stabilitāti

PRIEKŠROCĪBAS

- Izcila UV noturība – nedzeltē
- Noturība pret laikapstākļu iedarbību
- Piemērots lietošanai ārtelpās un iekštelpās
- Pagarināts virsmas kalpošanas laiks
- Elastīgs materiāls

SPECIFIKĀCIJA

Iespējamie pielietojumi:

Akmeņu paklāju atjaunošanai uz horizontālām virsmām gan ārtelpās, gan iekštelpās. Piemērots visu veidu pildvielām – upju oļiem un marmora akmentiņiem. Piemērots gaišiem marmora toņiem izmantošanai ārtelpās. Kopā ar TopStop materiālu var izmantot virsmas pretslīdes īpašību uzlabošanai. Piemērots oriģinālās saistvielas – EpoStone un PurStone One – revitalizācijai.

Ierobežojumi:

Pildvielai jābūt sausai. Mitra pildviela var izraisīt saistvielas putošanu. Pirms revitalizējošā pārklājuma uzklāšanas virsmai jābūt notīrītai, brīvai no putekļiem, netīrumiem un taukiem. Pievērst uzmanību saistvielas patēriņam!

Iepakojumi:

Mazumtirdzniecība 1kg
Vairumtirdzniecība 30kg

Uzglabāšana:

24 mēneši no ražošanas datuma, uzglabājot temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, oriģinālajā iepakojumā, noēnotā vietā. Atvērto iepakojumu izmantot pēc iespējas ātrāk (saistviela reaģē ar mitrumu).

IESTRĀDES INSTRUKCIJA

Virsmas sagatavošana:

No pamatnes noņemt netīrumus un nesaistītās daļas un notīrīt to ar augstspiediena iekārtu. Tauku traipus vai citu ķīmisko piesārņojumu noņemt ar acetonu un stingru birsti. Atkārtot darbību, līdz visa virsma ir rūpīgi notīrīta. Acetonu nekādā gadījumā nedrīkst liet tieši uz virsmas! Ļaut notīrītajai virsmai nožūt 2–3 dienas.

Materiāla iestrāde:

Sastāvdaļu A rūpīgi sajaukt ar sastāvdaļu B vismaz 2–3 minūtes. Sagatavoto maisījumu (A + B) ieliet sagatavotajā krāsas renītē. Materiālu uzklāt ar rullīti vai otu. Nekādā gadījumā neļiejiet materiālu uz akmentiņiem.

Pirms lietošanas vienmēr noņemt lieko saistvielu, noslaukot rullīti uz krāsas režģa. Patēriņš uz 1 m² ir 0,3 kg/m².

Uzmanību:

PurStone Vital nedrīkst nonākt tiešā saskarē ar ūdeni vai citām ķīmiskām vielām uzklāšanas un sacietēšanas laikā. Mitrums būtiski ietekmē sacietēšanas procesu. Pievērst uzmanību rasas punktam – gaisa un pamatnes temperatūrai jābūt vismaz par +3 °C augstākai nekā rasas punkts.

Drošība: Skatīt drošības datu lapas Purstone Vital

Iestrādes dati

Attiecība A:B	1,6:1
Patēriņš	0,3 kg/m ²
Iestrādes laiks	30 min pie +20 °C
Pilnībā slogojams	4 dienas pie +20 °C
Saķere ar betonu	≥ 1,5 MPa
Iestrādes temperatūra	+10 °C līdz +30 °C
Sataigājams	Pēc 25h pie +20 °C

TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442, Hranice, 753 01
Czech Republic
+420 580 582580 | info@topstone.cz
stavebnichemie.topstone.cz
ISO 9001, ISO 14001

Slovak Republic
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone-sk.sk
stavebnachemia.topstone-sk.sk

Latvija
SIA PROCOAT
"Pakaviņi", Ēdoles pagasts, Kuldīgas
novads, LV-3310
+371 25689787 | info@procoat.lv
PROCOAT.LV

Šajā dokumentā ietvertā informācija un dati ir apkopoti, balstoties uz mūsu labākajām zināšanām un pieredzi. Ja mūsu produkti tiek izmantoti saskaņā ar mūsu ieteiktajām procedūrām ar materiāliem, kuriem tie paredzēti, bojājumi vai nolietojšanās nerodas. Tomēr materiāls, pielietošanas tehnika un darba un ekspluatācijas apstākļi nav mūsu kontrolē, tāpēc mūsu ieteikumi ir vispārīgi derīgi un nevar tikt izmantoti kā atbildības pamats.