



# TOPBINDER

24.05.2024 | VERSIJA 1

Unikāla vienkomponenta UV noturīga saistviela pildvielu un akmens šķembu fiksēšanai.

## PRIEKŠROCĪBAS

- Ātra uzklāšana
- Vienkomponenta materiāls – vienkārša lietošana
- UV noturīgs
- Var uzklāt ar smidzinātāju vai lejkannu
- Fiksē dekoratīvo pildvielu ap mājām, puķu dobēm, dīķiem u.c.

## SPECIFIKĀCIJA

### Iespējamie pielietojumi:

Izmanto akmentiņu stabilizēšanai dekoratīvās zonās ap mājām, puķu dobēm un dīķiem. Notur atsevišķus akmentiņus vietā. Piemērots visu veidu pildvielām – upju oļiem un marmora akmentiņiem. Piemērots gaišiem marmora toņiem izmantošanai ārtelpās.

### Ierobežojumi:

Pildvielai jābūt sausai. Mitra pildviela var izraisīt saistvielas putošanu. Pirms revitalizējošā pārklājuma uzklāšanas virsmai jābūt notīrītai, brīvai no putekļiem, netīrumiem un taukiem. Pievērst uzmanību saistvielas patēriņam!

### Iepakojumi:

Mazumtirdzniecība 1kg

### Uzglabāšana:

12 mēneši no ražošanas datuma, uzglabājot temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, oriģinālajā iepakojumā, noēnotā vietā. Atvērto iepakojumu izmantot pēc iespējas ātrāk (saistviela reaģē ar mitrumu).

# IESTRĀDES INSTRUKCIJA

## Virsmas sagatavošana:

Akmentiņus, kurus paredzēts savienot, vispirms notīrīt no visiem netīrumiem – lapām, zariem, zāles. Pēc tīrīšanas akmentiņus izlīdzināt tā, lai virsma būtu pēc iespējas līdzenāka.

## Materiāla iestrāde:

Saistvielu rūpīgi sakratīt vismaz 2 minūtes. Sakratīto saistvielu ieliet smidzinātājā vai lejkannā ar rozetes uzgali. Uzklāt, izsmidzinot vai uzlejot uz akmentiņiem. Visiem akmentiņiem jābūt pārklātiem ar saistvielu.

Uzklāt plānā kārtā aptuveni 0,3 kg/m<sup>2</sup>, 1–2 kārtās. Divu kārtu uzklāšana palielina akmentiņu kohēziju.

### Uzmanību:

Uzklāt tikai uz sausas virsmas.

TopBinder nedrīkst nonākt tiešā saskarē ar ūdeni vai ķīmiskām vielām uzklāšanas un sacietēšanas laikā. Neuzklāt tiešos saules staros – virsmas maksimālā temperatūra uzklāšanas un sacietēšanas laikā ir 25 °C. Mitruma ietekmē uz maisījuma virsmas uzglabāšanas laikā var izveidoties pārklājums, taču tas nav kaitīgs, un zem tā esošo materiālu drīkst izmantot.

**Drošība:** Skatīt drošības datu lapas TopBinder

### Iestrādes dati

Patēriņš	0,3 kg/m <sup>2</sup>
Iestrādes laiks	30 min pie +20 °C
Pilnībā slogojams	4 dienas pie +20 °C
Saķere ar betonu	≥ 1,5 MPa
Iestrādes temperatūra	+10 °C līdz +30 °C

**TOPSTONE s.r.o.**  
Družstevní 442, Hranice, 753 01  
Czech Republic  
+420 580 582580 | info@topstone.cz  
[stavebnichemie.topstone.cz](http://stavebnichemie.topstone.cz)  
ISO 9001, ISO 14001

Slovak Republic  
**TOPSTONE Slovensko s.r.o.**  
prevádzka Vrbovská cesta 123  
921 01 Piešťany  
+421 918 459 563 | info@topstone-sk.sk  
[stavebnachemia.topstone-sk.sk](http://stavebnachemia.topstone-sk.sk)

Latvija  
**SIA PROCOAT**  
"Pakaviņi", Ēdoles pagasts, Kuldīgas  
novads, LV-3310  
+371 25689787 | info@procoat.lv  
**PROCOAT.LV**

Šajā dokumentā ietvertā informācija un dati ir apkopoti, balstoties uz mūsu labākajām zināšanām un pieredzi. Ja mūsu produkti tiek izmantoti saskaņā ar mūsu ieteiktajām procedūrām ar materiāliem, kuriem tie paredzēti, bojājumi vai nolietojšanās nerodas. Tomēr materiāls, pielietojuma tehnika un darba un ekspluatācijas apstākļi nav mūsu kontrolē, tāpēc mūsu ieteikumi ir vispārīgi derīgi un nevar tikt izmantoti kā atbildības pamats.