



# TOPFIX

18.12.2023 | VERSIJA 1

Epoksīda saistviela un virsmas gruntēšanas materiāls zem akmens paklājiem.

## PRIEKŠROCĪBAS

- Piemērots uzklāšanai uz svaiga betona – 5 dienas pēc betonēšanas
- Var izmantot uz betona pamatnēm ar mitruma saturu līdz 8 %
- slīpējams pēc 12 stundām
- Iespējams izmantot paātrinātāju darbu izpildes paātrināšanai.

## SPECIFIKĀCIJA

### Iespējamie pielietojumi:

Var izmantot uz betona, akmens, anhidrīta, koka, metāla, flīzēm un līdzīgiem neporainiem materiāliem.

Saistviela un gruntēšanas materiāls zem akmens paklāja.

### Ierobežojumi:

Maksimālais betona atlikušais mitruma saturs – 8 %.

### Iepakojumi:

Mazumtirdzniecība 1kg

Vairumtirdzniecības iepakojums: 30 kg

### Uzglabāšana:

24 mēneši no ražošanas datuma, uzglabājot temperatūrā virs +12 °C līdz +25 °C, oriģinālajā iepakojumā, noēnotā vietā.

# IESTRĀDES INSTRUKCIJA

## Virsmas sagatavošana:

Pamatnei jābūt sausai (maksimālais betona mitruma saturs 8 %) un nestspējīgai. Visas plaisas un bedrītes jāizlabo ar TopFiller epoksīda hermētiķi. Pamatnei jābūt brīvai no putekļiem, netīrumiem, vaļīgām daļām, vecas krāsas un tauku/eļļas traipiem. Pirms uzklāšanas virsmu noslīpēt un izsūkt ar putekļsūcēju.

## Materiāla iestrāde:

Sastāvdaļu A rūpīgi sajaukt ar sastāvdaļu B vismaz 2–3 minūtes. Grunti uzklāt, piemēram, ar rullīti, otu vai gumijas lāpstiņu. Lai palielinātu nākamo kārtu saķeri, nesacietējušo virsmu var apkaisīt ar sausu un tīru kvarca smilti (0,1–0,5 mm). Izmantojot EpoStone saistvielu, akmens paklāju var uzklāt uz "mitras" grunts. Izmantojot PurStone, PurStone One vai PolyStone saistvielas, akmens paklājs jāuzklāj uz sacietējušas grunts, taču ne vēlāk kā 48 stundas pēc sacietēšanas

### Uzmanību:

Uzklāšanas un sacietēšanas laikā TopFix nedrīkst nonākt tiešā saskarē ar ūdeni vai citām ķīmiskām vielām. Uzklāšanas laikā neizmantot CO<sub>2</sub> un tvaiku veidojošas degļiekārtas.

Pievērst uzmanību rasas punktam – gaisa un pamatnes temperatūrai jābūt vismaz par +3 °C augstākai nekā rasas punkts.

**Drošība:** Skatīt drošības datu lapas TopFix – komponents A un komponents B.

### Iestrādes dati

Attiecība	1,7 : 1
Patēriņš	0,3 -0,5 kg/m <sup>2</sup>
Iestrādes laiks	40 min pie +20 °C
Pilnībā slogojams	7dienas pie +20 °C
Saķere ar betonu	≥ 1,5 MPa
Iestrādes temperatūra	+10 °C līdz +30 °C
Iespēja staigāt	pēc 20h pie +20 °C

**TOPSTONE s.r.o.**  
Družstevní 442,Hranice, 753 01  
Czech Republic  
+420 580 582580 | info@topstone.cz  
[stavebnichemie.topstone.cz](mailto:info@topstone.cz)  
ISO 9001, ISO 14001

Slovak Republic  
**TOPSTONE Slovensko s.r.o.**  
prevádzka Vrbovská cesta 123  
921 01 Piešťany  
+421 918 459 563 | info@topstone-sk.sk  
[stavebnachemia.topstone-sk.sk](mailto:info@topstone-sk.sk)

Latvija  
**SIA PROCOAT**  
"Pakaviņi", Ēdoles pagasts, Kuldīgas  
novads, LV-3310  
+371 25689787 | info@procoat.lv  
**PROCOAT.LV**

Šajā dokumentā ietvertā informācija un dati ir apkopoti, balstoties uz mūsu labākajām zināšanām un pieredzi. Ja mūsu produkti tiek izmantoti saskaņā ar mūsu ieteiktajām procedūrām ar materiāliem, kuriem tie paredzēti, bojājumi vai nolietojšanās nerodas. Tomēr materiāls, pielietošanas tehnika un darba un ekspluatācijas apstākļi nav mūsu kontrolē, tāpēc mūsu ieteikumi ir vispārīgi derīgi un nevar tikt izmantoti kā atbildības pamats.